

eurocol

Europrimer Multi

044

Универсальная грунтовка

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- экономичный расход, наносится валиком или распылителем
- пригодна для обработки абсорбирующих и неабсорбирующих оснований
- разбавляется водой (КОНЦЕНТРАТ)
- пригодна для отапливаемых полов
- не содержит растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ

- снижение влагопитывающей способности пористых оснований (цементные стяжки, основания на основе сульфата кальция, гипсовые поверхности);
- создание адгезии нивелирующих масс (выравнивающих смесей) к гладким, непитывающим основаниям (терраццо, керамическая плитка, натуральный камень, наливной асфальт, неудаляемые водонерастворимые остатки клея);
- создание адгезии выравнивающих смесей к деревянным полам, ДСП, фанере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Цвет	белый
Консистенция	низкая вязкость
Плотность	прибл. 1,02 г/см ³
Открытое время	0,5 - 15 часов, в зависимости от основания и выравнивающей смеси
Способ нанесения	валик из вспененного материала, меховой валик, распылитель
Расход	ок. 50 - 150 г/м ² , в зависимости от основания
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре, вскрытые упаковки использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	15 месяцев
Морозостойкость	нет

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

- Должно соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, 2.03.13-88 - должно быть ровным, сухим, без пыли и жира, прочным на разрыв, давление и растяжение, без трещин и свободно от элементов, снижающих адгезию.
- Основания с недостатками следует отшлифовать, отфрезеровать и пропылесосить. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде.
- Имеющиеся трещины следует заделать эпоксидной массой для трещин 816.
- Керамическую плитку необходимо основательно очистить и отшлифовать. На межплиточные швы необходимо нанести грунтовку 070 Europrimer Fill во избежание продавливания в этих местах нанесенных впоследствии нивелирующих масс.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. В зависимости от применения разбавить водой и тщательно размешать. Нанести равномерно на подготовленное основание, без пробелов и без образования луж.
2. Время высыхания зависит от количества нанесенного продукта, температуры помещения, относительной влажности воздуха, а также способа применения грунтовки.

Обратите внимание на таблицу!

Основание	Разбавление водой	Время для подсушки
<i>При последующей шпатлевке цементными выравнивающими массами:</i>		
абсорбирующие цементные основания	1:2	30 мин. до прозрачного подсыхания
плотные, неабсорбирующие основания, н-р, терраццо, наливной асфальт, водонерастворимые остатки клея	1:1	4 - 6 часов
деревянные полы или плиты ДСП	не разбавляя водой	4 - 6 часов
ангидридные поверхности (на основе сульфата кальция)	1:1	15 часов
готовые сухие конструкции (плиты)	1:1	15 часов

При последующей шпатлевке гипсовой нивелирующей массой:

Ангидридные поверхности, которые будут выравниваться гипсовой массой 920 Europlan Alphy	1:1	ок. 60 минут до полной подсушки (при толщине слоя до 5 мм), более толстые слои требуют для подсушки мин. до 15 часов, при этом рекомендуется применение изолирующих грунтовок
Цементные поверхности, которые будут выравниваться гипсовой массой 920 Europlan Alphy	1:2	15 часов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- На чувствительные к влаге основания (поверхности из магнезита, водорастворимые остатки клея) **нельзя наносить** Универсальную грунтовку 044.
- При нанесении нивелирующей массы слоем более 5 мм следует увеличить время высыхания грунтовки или необходимо применить изолирующие грунтовки, для того чтобы минимизировать проникновение воды из нивелирующей массы в основание.
- Нельзя применять Универсальную грунтовку 044 на основании из сульфата кальция при последующем приклеивании паркета. В этом случае рекомендуется применение специальной грунтовки для паркета 046 Europrimer Parquet.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

10 кг нетто, на паллете 60 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	044 Europrimer Multi
Упаковка	10 кг нетто
Штрих-код	4607164120719

24 сентября 2014г., пер.01