



РУССКИЙ

ADEGLOSS 10

ОТВЕРЖДАЕМАЯ ВЛАГОЙ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМОЛА С ЭФФЕКТОМ РАСШИРЕНИЯ

может быть использована до или после шлифовки пола для мелкого ремонта клепок, недостаточно хорошо приклеившихся к основанию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Проделать небольшое отверстие в дощечке в точке, где она плохо приклеилась.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением дать нагреться продукту до 20°C. Впрыснуть 2–3 капли воды под дощечки, которые нужно приклеить, при возможности возле мест соединения. По прохождении 2 минут впрыснуть туда же небольшое количество ADEGLOSS 10. Обратите внимание, чтобы не ввести избыточное количество ADEGLOSS 10, так как во время отвердевания набухшая масса значительно увеличивается в объеме. ADEGLOSS 10 является продуктом, который сильно приклеивается к лаку. Перед смазкой клеем всегда проверять влагосодержание стяжки, которое должно быть <2% (<0.5% ангидрит). Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Благодаря своим характеристикам разбухания ADEGLOSS 10 заполняет пустоты и укрепляет дощечки, находящиеся рядом с дефектным участком. Немедленно закрыть емкость после открытия,



Адгезивные
Средства Для
Пола Из
Древесины



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

потому что продукт затвердеет от попадания туда влаги воздуха. Никогда не пользоваться емкостями, смоченными водой.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Вязкая жидкость
Цвет:	Коричневый
вязкость (при 20°C; по Брукфилду):	4000 – 5000
расход (г/м2):	в зависимости от применения и толщины слоя
Время работоспособности (минуты)	10 – 15
Температура применения (°C):	+15 – +25
Хождение допускается (часов)	3 – 4
Затвердевание пленки (часы):	12 – 24 часа (в зависимости от применения и толщины слоя)
Нанесение /инструменты:	Специальный дозатор (шприц)
Чистка инструментов:	GR7, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы): Температура хранения от +5°C до +25°C	6
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами
Расфасовка	Жестяные банки с носиком, по 250 мл
Ограничения в применении:	Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C. Не допускать замерзания. После открытия продукт имеет естественную склонность к затвердеванию. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.