

Eurosol Contact 233

Контактный клей

Свойства:

- легко наносится
- высокая начальная клеевая способность
- хорошая контактная клейкость
- пригоден для применения на полах с подогревом
- пригоден для применения под мебель на роликах
- не содержит толуол
- содержит растворители, GISCODE S1

Для приклеивания:

- виниловых покрытий и профилей из ПВХ
 - эластомерных (резиновых) покрытий и профилей
 - пробковых напольных покрытий
 - натурального линолеума
 - текстильных покрытий
- контактным способом*

Технические данные:

Основа:	полихлоропрен
Цвет:	янтарный
Плотность:	прибл. 0,84 г/см ³
Вязкость:	средняя
Очиститель:	растворитель 676
Способ нанесения:	гладкий или мелкозубчатый шпатель
Зубчатый шпатель:	ТКВ/А 1
Расход:	200 – 300 г/м ² при контактном приклеивании*
Время для подсушки:	5 - 10 минут *
Время контактного приклеивания:	прибл. 2 часа *
Время затвердевания:	прибл. 24 часа
Допустимый срок хранения:	прибл. 12 месяцев
Условия хранения:	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре, вскрытые упаковки плотно закрыть и в кратчайшие сроки использовать
Морозоустойчивый:	да, при температуре хранения ниже 5 °С клей становится как желе; следует поместить клей в помещение с температурой 20°С – макс. 25°С, при тщательном размешивании клей восстанавливает свою вязкость.
Огнеопасный:	да
Класс огнеопасности:	A I
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	F, Xn, N
GISCODE	S 1
Паспорт безопасности:	по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

должно быть ровным, продолжительное время сухим, без трещин и пыли, прочным на сжатие и растяжение, свободным от слоев, препятствующих адгезии, в соответствии с DIN 18356/18202. Недостаточно годные полы необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае, эти недостатки следует письменно зафиксировать.

До укладки на отапливаемый пол получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (ДИН 4725/4).

**Технология
применения:**

Перед применением тщательно размешайте!
Нанесите клей гладким шпателем на всю поверхность подложки напольного покрытия и зубчатым шпателем на основание.
При приклеивании покрытий толщиной свыше 2 мм рекомендуется предварительное нанесение грунтовки 030 Europrimer Quick или разбавленного клея (2 части клея на 1 часть растворителя 676).
После нанесения клея следует дать ему подсохнуть, укладку покрытия необходимо произвести в течение времени контактного приклеивания. Время для подсушки клея и контактного приклеивания зависит от ровности основания, толщины нанесённого клея, температуры в помещении и относительной влажности воздуха.
При нанесении клея не допускайте скопления клея в одной месте, так как это приводит к значительному увеличению времени высыхания.
После укладки покрытия сразу хорошо притрите его, особенно в области швов. Последующая коррекция невозможна.

Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, покрытия и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 65 %.

Загрязнения клеем на покрытии следует как можно быстрее и осторожнее удалить с помощью растворителя 676.

При нагревании клеевой плёнки до 70°C возможна реактивация клея, что даёт возможность предварительного нанесения клея на различные профили или плитки за несколько часов до самого приклеивания. Нагревание покрытия позволяет получить чистые углы и канты при приклеивании.
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений!

**Для особого
внимания:**

Контактный клей 233 Eurosol Contact содержит летучие и горючие растворители, которые в соединении с воздухом образуют взрывоопасные составы, собирающиеся в самом низком месте.

Во время работы с данным клеем категорически запрещается курить!
Вреден для здоровья, не вдыхать! **Соблюдайте правила техники безопасности!**

Мы ссылаемся на §16 Предписания об опасных веществах: пожалуйста, проверьте, возможно ли в имеющихся обстоятельствах проведение работ с применением не содержащих растворители продуктов.

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Упаковка:

5,5 кг и 10 кг нетто
Банки по 650 г нетто - 8 шт./коробка

Примечание:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!