



LITOclean PLUS

ЖИДКОЕ ЧИСТИЩЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ НАПОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Описание

LITOclean PLUS – чистящая жидкость на основе органической кислоты. Продукт эффективен при очистке облицованных поверхностей от загрязнений на цементной и известковой основе, высолов и белёсных налётов. При работе с **LITOclean PLUS** отсутствуют токсичные и ядовитые выделения, опасные для здоровья.

Области применения

LITOclean PLUS предназначен для очистки напольной и настенной облицовки из керамики, керамического гранита, стеклянной мозаики, натурального камня и т.д.:

- от цементных и известковых пятен;
- от остатков цементного клея или цементных затирок, в том числе цветных, без повреждения затирки в швах;
- от белого налёта с поверхности межплиточных швов, для придания швам однородного цвета.

LITOclean PLUS рекомендуется применять для удаления белого соляного налёта с поверхности кирпичной кладки, для удаления высолов на цементной штукатурке и на бетонных конструкциях.

Подготовка швов и поверхностей

Применять **LITOclean PLUS** рекомендуется не ранее, чем через 7 дней, после окончания работ по затирке межплиточных швов на облицованной поверхности.

Применять **LITOclean PLUS** для очистки цементных штукатурок и бетонных поверхностей от высолов рекомендуется через 28 дней (после окончания периода созревания данных поверхностей).

Следует убедиться в том, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию кислот. В том случае, если есть сомнения в устойчивости очищаемой поверхности к кислотным реагентам, перед началом использования выполнить пробное нанесение **LITOclean PLUS** и очистку поверхности на небольшом участке.

Зашить все окружающие материалы, которые могут быть повреждены от попадания на них кислоты. Пористые поверхности, такие как «котто тоскано», цементная штукатурка, бетон перед обработкой должны быть предварительно обработаны водостойкой пропиткой.

Нанесение

В чистой ёмкости развести **LITOclean PLUS** с холодной водой в соотношении от 1:1 до 1:10 в зависимости от типа поверхности и от степени её загрязнения. Нанести жидкость на поверхность однородным слоем при помощи пульверизатора или губки, оставить на 5-10 минут. После этого очистить поверхность с помощью шпателя с насадкой из абразивного волокна либо абразивной губки, удаляя оставшиеся загрязнения. Собрать остатки жидкости с поверхности губкой или резиновым скребком, вымыть поверхность большим количеством воды и высушить. В том случае, если первоначальное применение **LITOclean PLUS** не дало эффекта, операцию по очистке следует повторить 2-3 раза.

Меры предосторожности

- Концентрация чистящего раствора **LITOclean PLUS** подбирается с учётом материала очищаемой поверхности и сложности загрязнения. Для поверхностей устойчивых к агрессивным химическим веществам концентрация чистящего раствора делается выше, например для очистки керамогранита, стеклянной мозаики, натурального гранита и т.д. Для поверхностей со слабой устойчивостью к агрессивным химическим веществам концентрация чистящего раствора делается ниже, например для песчаника, мрамора и т.д.
- При очистке поверхностей из керамогранита и кислотоустойчивой плитки, рекомендуется разводить **LITOclean PLUS** с водой в соотношении 1:1.
- При очистке поверхности из шлифованного мрамора, рекомендуется разводить **LITOclean PLUS** с водой в соотношении 1:10.
- Не использовать **LITOclean PLUS** для очистки поверхностей из полированных мрамора, травертина, известнякового камня, агломерированного камня и плитки терракко из мраморной крошки, так как это может привести к потере блеска полированной поверхности.
- Перед началом применения **LITOclean PLUS** защитить мебель, двери и все другие поверхности, которые могут быть повреждены при контакте с материалом.
- При работе соблюдать правила техники безопасности. Перед началом использования **LITOclean PLUS** надеть индивидуальные средства защиты, резиновые перчатки и защитные очки (см. информацию по безопасности).
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- X – вызывает раздражение.
- R34 – Может вызывать химические ожоги.
- R37 - Вызывает раздражение дыхательных путей.
- R36/38 – Вызывает раздражение глаз, кожи.
- R41 – Вызывает повреждение глаз.
- S2 – Хранить в недоступном для детей месте.
- S26 - При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.
- S36/37 – При работе использовать защитные одежду, резиновые перчатки и защитные очки.
- S45 – При недомогании немедленно обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.

Техническая информация

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Розовый
Запах	Слегка ароматный
pH (5% раствор)	1-1,5
Удельный вес (+20°C)	1,130 гр/CC
Температура применения	от +5°C до +35°C
Время обработки поверхности	Около 5-10 минут
Расход	1 л на каждые 5 – 20 м ²
Срок хранения	36 месяцев в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. Боится мороза.

Упаковка

Канистра 5 л (в коробке 4 шт)
 Флакон 1 л (в коробке 12 штук)



Компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.

Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено на предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)

Via G.Falcone, 13/1 – 42048 Rubiera RE, Italy
 Tel. +39 0522626391. Fax +39 0522 620150
 e-mail: info@litokol.it
www.litokol.it

Региональный представитель