

Гармония краска для интерьера

ТИП Обладающая хорошей стойкостью к очистке и придающая окрашенной поверхности бархатистый эффект акрилатная краска.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Не подходит для окраски дверей и мебели.



[Увеличить](#)

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и др. т.п. сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис А и С

Цвета Согласно гамме "Тиккурила Симфония".

Степень блеска Глубоко матовая

Класс эмиссии строительного материала М1

Расход На впитывающие подложки – 7-9 м²/л.
На невпитывающие поверхности – 10 -12 м²/л.

Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком.
При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается разбавлять на 0-10 % по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% От пыли – 30 минут.
Шлифовку и покрытие можно производить через 1-2 часа.

Стойкость к химикатам Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.

Термостойкость 85 °C, ISO 4211-2, ISO 4211-3.

Стойкость к мокрому трению 2 класс по ISO 11998 и EN 13300.

Сухой остаток Около 40 %, в зависимости от цвета.

Плотность Около 1,3 кг/л, в зависимости от цвета.

Хранение Защищать от мороза.

Код 809-серия



Гармония краска для интерьера

Свидетельство о
государственной
регистрации
Сертификат
пожарной
безопасности

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, и относительная влажность воздуха не выше 80 %.

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".

Предварительная
подготовка

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Неровности выправить шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. При необходимости, до окраски загрунтовать грунтовкой "Варма".

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.

Очистка
инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку сухой или влажной мягкой тканью.

Уход

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать с помощью сухой щетки или тряпки для удаления пыли. Особенно грязные поверхности можно очищать влажной, смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6–8). Не оставлять поверхность мокрой после очистки. При приготовлении моющего раствора соблюдать рекомендации производителя.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской для интерьера "Гармония", можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой однотипной краской Tikkurila. См. пункт "Предварительная подготовка".



Гармония краска для интерьера

Предельная
величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/ЕС

Cat A/a) 30 г/л (2010)
Гармония содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. На краску имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

