

Техническая карта материала
 Издание 22/09/2008
 ? 02 05 01 04 009 0 000001
 Sanisil®

Sanisil®

Силиконовый герметик для санитарно-технических работ

Описание материала	Однокомпонентный силиконовый герметик для герметизации конструкций, где необходима стойкость герметика к образованию грибков и плесени.	
Применение	<p>Sanisil® применяется для герметизация швов и соединений в санитарных помещениях: туалеты, ванные, кухни, прачечные...</p> <p>Герметизация в помещениях с высокой влажностью.</p> <p>Герметизация соединений между санитарно-техническим оборудованием и керамической облицовкой.</p>	
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ■ Предотвращает образование грибков и плесени ■ Стойк к УФ лучам и погодным воздействиям ■ Не содержит ратворителей. ■ Отличная эластичность. 	
Техническое описание		
Вид		
Цвета	белый, серый, черный, коричневый, бежевый, бесцветный	
Упаковка	300 и 310 мл картриджи, 12 картриджей в коробке 96 коробок на палете (=1152 картриджей)	
Хранение		
Условия и срок хранения	12 месяцев от даты изготовления при складировании в сухих помещениях при температуре (+10°C – +25°C). Хранить в оригинальных и неповрежденных упаковках, избегая попадания прямых солнечных лучей.	
Технические характеристики		
Химическая основа	Ацетатный герметик на основе силикона, полимеризуется под действием влаги воздуха	
Плотность	~ 0.98 кг/л (цвет прозрачный) (DIN 53 479)	
Время образования пленки	~ 25 мин (23°C / влажность окружающего воздуха - 50%) (EN ISO 291)	
Скорость отверждения	~ 1.5 мм/24 ч (23°C / влажность окружающего воздуха - 50%) (EN ISO 291)	
Допустимая деформация шва	20% (ISO 11600)	



Тиксотропность	< 2 мм	(DIN EN 27 390)												
Температура эксплуатации	От -40°C до +150°C													
Физико-механические характеристики														
Прочность на растяжение	~ 0.6 Н/мм ² (23°C / влажность окружающего воздуха - 50%)	(ISO 8339)												
Твердость по Шору А	~ 20 (после 28 дней)	(ISO 868))												
Модуль упругости	~ 0.36 Н/мм ² при 100% растяжение (23°C / влажность окружающего воздуха - 50%)	(ISO 8339)												
Удлинение при разрыве	~ 4.0 Н/мм ² (23°C / влажность окружающего воздуха - 50%)	(DIN 34 method C)												
Упругое восстановление	> 90% (23°C / влажность окружающего воздуха - 50%)	(DIN EN 27 389)												
Информация о системе														
Нанесение														
Расход / Расчет шва	Размер шва: Ширина шва необходимо вычесть принимая во внимание допустимую деформацию герметика. Рекомендованная ширина шва: 6 мм. Для швов шириной 6-12 мм. рекомендована глубина заполнения 6 мм.													
	<table border="1"> <tr> <td>Ширина шва</td> <td>6 мм</td> <td>9 мм</td> <td>12 мм</td> </tr> <tr> <td>Глубина шва</td> <td>6 мм</td> <td>6 мм</td> <td>6 мм</td> </tr> <tr> <td>Длина шва / 310 мл</td> <td>~ 8 м</td> <td>~ 5.5 м</td> <td>~ 4 м</td> </tr> </table>		Ширина шва	6 мм	9 мм	12 мм	Глубина шва	6 мм	6 мм	6 мм	Длина шва / 310 мл	~ 8 м	~ 5.5 м	~ 4 м
Ширина шва	6 мм	9 мм	12 мм											
Глубина шва	6 мм	6 мм	6 мм											
Длина шва / 310 мл	~ 8 м	~ 5.5 м	~ 4 м											
Требования к основанию	Поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли, жира, краски, масел и других загрязнений.													
Условия нанесения / Ограничения														
Температура основания	+5°C мин. / +35°C макс													
Температура воздуха	+5°C мин. / +35°C макс.													
Влажность основания	Основание должно быть сухим													
Инструкция по нанесению														
Способ нанесения / Инструменты	Sanisil® готов к применению. Материал выдавливают с помощью пистолета после соответствующего среза наконечника. После очистки, просушивания и предохранения от загрязнений шов необходимо заполнить материалом непосредственно из тубы. В течение 10 мин придать окончательную форму материалу при помощи шпателя и мыльной воды и сразу после заполнения шва снять малярную ленту. Неотвердевший материал можно удалить с помощью растворителя, а отвердевший механическим способом.													
Очистка инструментов	Все инструменты и оборудование необходимо очистить с помощью Sika Colma Cleaner немедленно после применения. Отвердевший материал может быть удален только механическим путем.													

Замечания по нанесению / Ограничения	<p>Sanisil® не рекомендуется применять для соединения пористых материалов, таких как бетон, камень, мрамор.</p> <p>Не применять на поверхности: битумные, каучуковые, хлоропреновые, полиэтиленовые и на материалы которые могут выделять масла, пластификаторы, растворители.</p> <p>Не применять в помещениях без доступа воздуха, влага воздуха необходима для отвердения материала.</p> <p>Выделяемая в процессе полимеризации уксусная кислота может вызывать коррозию некоторых металлов: меди, бронзы, свинца, серебра.</p> <p>Sanisil® не рекомендован для швов постоянно находящихся в воде и поддающихся механической нагрузке, а так же в случае постоянного контакта с продуктами питания.</p> <p>Sanisil® не проверен и не подходит в случаях медицинского или фармакологического направления применения.</p>
Замечание	<p>Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.</p>
Указания по технике безопасности	<p>Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.</p>
Заявление об ограничении ответственности	<p>Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания изделия» конкретного изделия, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.</p>

Клиентское и техническое обслуживание
ООО «Зика»
127006, Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс. +7 (495) 771-74-80
www.sika.ru

Филиал в Екатеринбурге
620014, Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, 8 этаж
Тел.: +7 (343) 228 0219,
+7 (343) 228 0236

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857
Факс: +7 (812) 823 0372

Филиал в Краснодаре
380050, Краснодар,
Ул.Уральская, д.99, офис 45
Тел.: +7 (861) 210 4158, +7 (861) 210 4159
Факс: +7 (861) 210 4160

Филиал в Сочи
354000, Сочи,
Ул. Комсомольская, д.8, офис 2
Тел.: +7 (8662) 624281

