



ООО Компания «Антураж»

г. Москва, Строительный проезд д. 7А, корп. 1, оф. 10

тел. +7 (499) 394-02-60 anturazh.co@mail.ru www.zhivayaykraska.ru

ТУ 20.30.22-010-31724482-2018

ИНСТРУКЦИЯ

Клей «Diamant Premier» E-1016 – ТУ 20.30.22-010-31724482-2018 жидкая эпоксидная двухкомпонентная система, с модифицированным аминным отвердителем. Предназначен для укрепления и улучшения поверхности пористых натуральных и искусственных камней, известняка, бетонных блоков. Пригоден для пломбирования мелких пор, царапин и трещин. Значительно усиливает естественный цвет камня

УПАКОВКА: Компонент А - жестяная банка 0,75 кг, Компонент В- жестяная банка 0.25 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- - Очень жидкая консистенция, хорошо проникает в тончайшие трещины
- - Без растворителей, имеет сильную степень проницаемости, хорошо заполняет поры
- - Высокая эффективность
- - Усиление цвета поверхности
- - Длительное время выработки
- - Низкая тенденция к пожелтению
- - Со слабым запахом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Каменная плита должна быть чистой и сухой.
2. Тщательно смешать 3 части компонента А с 1 частью компонента В (объема или веса).
3. Смесь должна быть выработана в течение 1-2 часов при температуре 20°C. Наносить состав кистью, валиком или пульверизатором. В случае сильной адсорбции камня, наносить несколько слоев.
4. Для удаления остатков состава использовать адсорбирующую ткань.
5. Оставшиеся поры или трещины могут быть зашпаклеваны остатками загустевшего состава с помощью шпателя.
6. Через 24 часа обработанные части могут подвергаться дальнейшей обработке. Контактное давление шлифования и полирования должно составлять от 1 до 1,5 бар, не больше.
7. Остатки состава должны быть убраны с поверхности Универсальным растворителем через 20-30 минут после последнего применения. Затем поверхность отполировать. Если состав

- применяется только для заделки тонких трещин на полированной поверхности, остатки удалять лезвием бритвы через 4-5 часов после последнего применения
8. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.
 9. Для правильной утилизации, состав должен быть полностью выработан и емкость должна быть совершенно пустой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Обработанные поверхности, в зависимости от вида камня, получают более или менее интенсивное усиление цвета; в некоторых случаях цвет может быть интенсивнее в области трещины.
2. Для оценки полученного результата рекомендуется подготовить пробную поверхность.
3. Лучший вид поверхности может быть получен только с помощью высококачественных шлифовальных и полировальных материалов и инструментов. –
4. Продукт не должен наноситься при температуре ниже +15°C - Затвердевший состав не может быть удален с помощью растворителей, только механически или путем применения более высоких температур (> +200 ° C).
5. Будучи правильно выработанной, затвердевший клей, является безвредным для здоровья.
6. Цвет: Компонент . А: Бесцветная прозрачная жидкость, Компонент. В: бесцветная прозрачная жидкость.

Плотность Компонент А.: 1,07 г / см³, Компонент. В: 0,96 г / см³.

Расход: приблизительно от 100 до 200 г / м²,

Время работы: при различных температурах:

- +15 ° C: 2-4 часа
- +20 ° C: 1-2 часа
- + 40 ° C: 0.5-1 час

Время отверждения при температуре каменных плит +20 ° C: 18-24 часа

При предварительном нагреве до + 40 ° C: 4-8 часов

Время высыхания до отлипания поверхности::

- При +20 ° C: около . 3 часов
- При +40 ° C: около. 1,5 часа

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев при условии хранения в прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода.

Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за правильность применения материала.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не разбавлять водой и растворителями.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не оставлять емкость открытой.

- Производить работы в хорошо проветриваемом помещении.
- Избегать выброса в окружающую среду.
- Пользоваться средствами индивидуальной защиты (резиновые перчатки, средства защиты глаз и органов дыхания).
- Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
- При попадании на кожу, промыть большим количеством воды.
- При раздражении кожи обратиться за медицинской консультацией (помощью).
- Вызывает раздражение глаз.
- При попадании в глаза нужно тщательно промыть глаза в течение нескольких минут проточной водой.
- При необходимости обратиться за медицинской консультацией (помощью).

ВНИМАНИЕ:

- Перед применением выдержать продукт около 24 часов при комнатной температуре.
- При работе соблюдать пропорцию компонентов 3:1 (не менять соотношения).
- Очень тщательно перемещать компоненты для получения однородного состава.
- Не производить работы при температуре ниже +15⁰С.

ВНИМАНИЕ:

Продукт для профессионального использования



РАЗДРАЖАЮЩЕЕ

Производитель:

ООО Компания «Антураж»

г. Москва, Строительный проезд д. 7А, корп. 1, оф. 10

тел. +7 (499) 394-02-60 anturazh.co@mail.ru www.zhivayaykraska.ru

ТУ 20.30.22-010-31724482-2018