

Europrimer Mix 050

Дисперсионная грунтовка

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> • очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1 • противопыльная, связывает оставшуюся пыль (после чистки пылесосом) • способствует сцеплению • быстросохнущая • высокоэкономичная, разводится водой 1:5 • пригодна для абсорбирующих, пыльных оснований • подходит для полов с подогревом
Грунтовка для:	<ul style="list-style-type: none"> • сильно абсорбирующих, пыльных или отслаивающих песок цементных полов • промежуточного грунтования между несколькими слоями нивелирующих масс

Технические характеристики:	<table border="0"> <tr> <td>Основа:</td> <td>Терполимер</td> </tr> <tr> <td>Цвет:</td> <td>белый</td> </tr> <tr> <td>Плотность:</td> <td>прибл. 1,08 г/см²</td> </tr> <tr> <td>Консистенция:</td> <td>низкая вязкость</td> </tr> <tr> <td>Очиститель:</td> <td>вода</td> </tr> <tr> <td>Способ нанесения:</td> <td>щетка, валик из пеноматериала, меховой валик, распылителем</td> </tr> <tr> <td>Расход:</td> <td>зависит от применения и степени разбавленности, н-р, при соотношении 1:4 - ок. 40 г/м²</td> </tr> <tr> <td>Время для подсушки:</td> <td>ок. 30 минут</td> </tr> <tr> <td>Оптимальное время применения:</td> <td>в течение прибл. 12 месяцев</td> </tr> <tr> <td>Условия хранения:</td> <td>в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре, вскрытые упаковки использовать в кратчайшие сроки</td> </tr> <tr> <td>Морозоустойчивый продукт:</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>Маркировка по предписанию об опасных веществах:</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>GISCODE:</td> <td>D 1</td> </tr> <tr> <td>Паспорт безопасности:</td> <td>по запросу</td> </tr> </table>	Основа:	Терполимер	Цвет:	белый	Плотность:	прибл. 1,08 г/см ²	Консистенция:	низкая вязкость	Очиститель:	вода	Способ нанесения:	щетка, валик из пеноматериала, меховой валик, распылителем	Расход:	зависит от применения и степени разбавленности, н-р, при соотношении 1:4 - ок. 40 г/м ²	Время для подсушки:	ок. 30 минут	Оптимальное время применения:	в течение прибл. 12 месяцев	Условия хранения:	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре, вскрытые упаковки использовать в кратчайшие сроки	Морозоустойчивый продукт:	нет	Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет	GISCODE:	D 1	Паспорт безопасности:	по запросу
Основа:	Терполимер																												
Цвет:	белый																												
Плотность:	прибл. 1,08 г/см ²																												
Консистенция:	низкая вязкость																												
Очиститель:	вода																												
Способ нанесения:	щетка, валик из пеноматериала, меховой валик, распылителем																												
Расход:	зависит от применения и степени разбавленности, н-р, при соотношении 1:4 - ок. 40 г/м ²																												
Время для подсушки:	ок. 30 минут																												
Оптимальное время применения:	в течение прибл. 12 месяцев																												
Условия хранения:	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре, вскрытые упаковки использовать в кратчайшие сроки																												
Морозоустойчивый продукт:	нет																												
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет																												
GISCODE:	D 1																												
Паспорт безопасности:	по запросу																												

Основание:	<p>Основание для укладки должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, ровным, без трещин и остатков слоев, снижающих адгезию согласно требованиям VOB по DIN 18365/18202 или национальным нормам страны применения, о которых должен знать потребитель. Полы с недостатками следует доработать: обработать фрезеровальным аппаратом, отшлифовать. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде. Трещины в основании следует заполнить с помощью Форбо 816 Эпоксидной массы для трещин или 911 Полиэстеровой ремонтной массой.</p>
-------------------	---

Технология применения:	<p>Грунтовку, в зависимости от применения, разбавить водой 1:4 или 1:5. Разведенная водой грунтовка должна как можно глубже проникать в поры основания. Не допускается образование тонкой пленки на поверхности основания. Недостаточное количество воды может привести к образованию тонкой пленки, к которой плохо прикрепляется нивелирующая масса или клей. Грунтовка наносится на очищенное основание. Время для подсушки зависит от нанесённого слоя, температуры в помещении и влажности воздуха. Дальнейшая обработка поверхности цементной нивелирующей массой возможна после подсушки прибл. 30 минут. Для промежуточного грунтования цементных нивелирующих или ремонтных масс, при их многослойном нанесении, Дисперсионная грунтовка 050 должна обязательно разводиться водой в соотношении 1:7! При этом предыдущий слой цементной массы должен предварительно полностью высохнуть.</p>
-------------------------------	---

Указания: Соблюдайте требования производителей напольных покрытий по их укладке. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. Рекомендуемые условия для проведения работ: температура мин. 15° С, относительная влажность воздуха макс. 75 %, рекомендуемая <65 %.

Упаковка: одноразовая тара 10 кг

Для особого внимания: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов, методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует нашего письменного согласования. В противном случае производитель не несет ответственности. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши Общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

34500_050

18 января 2008 г.