



РУССКИЙ

FONDO WB

ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ. НЕШЛИФУЕМАЯ

Грунтовка однокомпонентная, пропитывающая, на водной основе, для деревянных покрытий, подходит в качестве основы для последующего вододисперсионного лакокрасочного покрытия. НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.

Основание для деревянного покрытия должно быть хорошо отполировано, отштукатурено и отшлифовано, без остатков масел, воска, силикона. Основание должно быть хорошо высушено, с влажностью 8 – 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Отшлифовать наждаком поверхность, а затем очистить ее пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дать нагреться до температуры окружающей среды и аккуратно перемешать продукт перед использованием. Наносить равномерно валиком или кистью. Через 12 часов провести окончательную обработку. НЕ ШЛИФОВАТЬ. Всегда проверять содержание влаги в древесине, которое должно составлять от 8 до 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать защитные перчатки. Всегда следовать рекомендациям из технической карты и техники безопасности.



Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Жидкость молокообразная
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):	12 - 18
Сухость (%):	25 - 30
расход (г/м2):	80 - 100
Время плёнообразования (мин):	90 - 120
Температура применения (°C):	+15 - +25
Хождение допускается (часы):	12
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Чистка инструментов:	Вода, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Расфасовка:	Упаковка на 10 л (высокая баночка на 5 л каждая)
Ограничения в применении:	Не шлифовать. Не допускать замерзания. Поскольку существует большое разнообразие коммерческих типов древесины, рекомендуется предварительно проверять получаемую тональность на небольших участках покрытия. Не использовать для сырых помещений. Избегайте сквозняков. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. На водной основе.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.