



РУССКИЙ

BRILL

САМОБЛЕСТЯЩАЯ ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ЛАКИРОВАННОГО ПАРКЕТА
Самополирующий продукт для ухода за лакированными, готовыми и ламинатными деревянными полами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть лакирована и тщательно очищена нейтральным моющим средством (см. наш Parquetpro).

ПРИМЕНЕНИЕ.

Продукт готов к использованию. Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды 20°C непосредственно перед использованием. Нанести BRILL смоченной им тряпкой на поверхность и дать высохнуть. Наносить продукт равномерно. Не натирать до блеска. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Жидкость
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):	15 – 20
расход (г/м2):	60 – 80
Время высыхания (минуты)	15 – 25
Температура применения (°C):	+15 – +25
Нанесение /инструменты:	Чистая тряпка
Срок хранения на складе (месяцы): Температура хранения от +5°C до +25°C	6
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами
Расфасовка	Бутылка, 1 л
Ограничения в применении:	Наносить равномерно. Не допускать замерзания. Не использовать в сырых помещениях. Не применять на абсорбирующие поверхности или для пробковой обшивки (не покрытые лаком) Не натирать до блеска. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.