

522

Универсальный клей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- пригоден для укладки покрытий на ещё влажный или сухой kleевой слой, а также для приклеивания покрытий контактным способом
- длительное открытое время
- высокая клеящая способность
- реактивируется с помощью фена для горячей сварки без насадки
- пригоден для отапливаемых полов и для использования под мебель на роликах
- морозостойкий при транспортировке

НАЗНАЧЕНИЕ



Для приклеивания

- коммерческих ПВХ- покрытий в рулонах;
- покрытий из вспененного винила на пол и на стены;
- ПВХ-покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон;
- кварц-виниловых плиток;
- текстильных покрытий на основе из ПВХ, латекса и полиуретана;
- отражающих стеновых материалов в спортзалах

на впитывающие и не впитывающие влагу основания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Основа | сополимерная дисперсия |
| Цвет | бежевый |
| Консистенция | средняя вязкость |
| Плотность | прибл. 1,28 г/м ³ |
| Время подсушки | 10 - 20 минут, для впитывающих оснований 30 – 40 минут, для невпитывающих оснований |
| Время для укладки | ок. 30 минут после подсушки (на впитывающих основаниях) ок. 90 минут после подсушки (на невпитывающих основаниях) |
| Способ нанесения | зубчатым шпателем A1/A2, B1 - в зависимости от вида покрытия |
| Расход | 220 – 270 г/м ² (шпатель A1/A1) 430 – 450 г/м ² (шпатель B1) |
| Условия хранения | в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре |
| Срок хранения | прибл. 15 месяцев, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки |
| Морозостойкость | да, 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C. В случае замерзания дать клею оттаить естественным путем в течение 2-3 дней. |
| Температура применения | не ниже 15°C |
| Относительная влажность воздуха (RH) | не выше 75 % |

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Eurosafe Star Tack

522

Универсальный клей

ОСНОВАНИЕ

- Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительное время сухим, без трещин и пыли, ровным, свободным от слоев, препятствующих адгезии. Поля с недостатками необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпатлевку. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать.
- Для подготовки пригодного для кресел на роликах, впитывающего влагу, ровного основания необходимо прошпатлевать слоем 1,5-2 мм с помощью выравнивающей смеси Forbo Eurocol, подходящей под предполагаемые условия эксплуатации.
- Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (например, ангидритные стяжки), следует шпатлевать слоем минимум 2 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед применением клей тщательно размешать!
- Нанести клей с помощью зубчатого шпателья равномерно на основание. Размер зубцов шпателья зависит от ровности поверхности и основы покрытия. Для гладкой основы используется зубчатый шпатель А1 или А2 (виниловые покрытия), а для структурированной - В1 (текстильные покрытия). Основа покрытия должна полностью соприкасаться с kleевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателья.
- Укладка покрытия на ещё влажный kleевой слой:** при укладке на впитывающие основания после нанесения клея подождать 10-15 мин. (время подсушки) и уложить покрытие в ещё влажное kleевое поле, затем притереть.
- Приклеивание на высохший слой клея (одностороннее приклеивание):** при приклеивании на невпитывающие основания и для паронепропускающих покрытий клей предварительно должен полностью подсохнуть. Время подсушки ок. 30 - 60 минут, в зависимости от климатических условий в помещении. Покрытие после укладки сразу же хорошо притереть, в особенности в области швов.
- Контактное приклеивание** (приклеивание покрытий на стены, потолки и отражающих стеновых покрытий в спортивных сооружениях): клей нанести на основание и подложку покрытия и по аналогии с односторонним приклеиванием дать ему подсохнуть. В течение времени укладки (ок. 90 минут) уложить покрытие и хорошо притереть. Дальнейшая корректировка покрытий невозможна!
- Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с помощью фена для горячей сварки без насадки. Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до температуры прибл. 70-80° и kleить аналогично контактному приклеиванию.
- При укладке покрытий, подверженных сильному изменению размеров под влиянием тепла (усадка/растяжение), рекомендуем использовать клей 640 Eurostar Unicol, 528 Eurostar Allround, 599 Eurosaf Super.
- Сварку швов покрытия можно производить только на следующий день (через 24 часа).

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развернутом виде. Соблюдайте рекомендации производителей покрытий по их укладке!
- Для обеспечения качественной укладки покрытий температура основания, клея и покрытия должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность в помещении должна быть не выше 75 % (рекомендуемая < 65 %).
- Возможные загрязнения kleem следует сразу же удалять водой.
- Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

20 кг, 13 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|----------|------------------------------|
| Название | 522 Eurosaf Star Tack |
| Упаковка | 13 кг, 20 кг |
| Штрихкод | 4607164120795, 4607164120801 |

01 октября 2016г.