

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2019-04-04

## SikaBond®-115 Strong Fix

### МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

#### ОПИСАНИЕ

SikaBond®-115 Strong Fix - однокомпонентный клей с высокой конечной прочностью и адгезией к большинству строительных материалов. Для внутреннего и защищённого наружного применения.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит для склеивания различных строительных элементов:

- Плинтус
- Деревянные рамы
- Молдинги
- Панели
- Терракотовая плитка
- Анодированный алюминий
- Жёсткий ПВХ
- Молдинги из полистирола и потолочные плитки

Высокая адгезия к строительным основаниям:

- Бетон
- Строительный цементный раствор
- Фиброцемент
- Дерево

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лёгок в нанесении
- Лёгок в очистке
- Быстрый набор прочности
- Высокая конечная прочность
- Очень низкая эмиссия

#### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Соответствует LEED v4 EQc 2:Низкоэмиссионные материалы
- VOC Классификация эмиссии GEV-EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup>
- VOC Классификация эмиссии строительных материалов RTS M1
- Class A+ в соответствии с французскими правилами о выбросах VOC

#### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Акриловая дисперсия
Упаковка	Картридж 290 мл, 12 шт в коробке
Цвет	Белый
Срок годности	18 месяцев с даты производства
Условия хранения	SikaBond®-115 Strong Fix в не вскрытой и неповреждённой заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +25 °C.
Плотность	~ 1,40 кг/л (ISO 1183-1)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Твердость по Шору А	~ 94 (через 28 дней)	(ISO 868)
Прочность на растяжение	~ 6,0 Н/мм <sup>2</sup>	(ISO 37)
Растяжение до разрыва	~ 35 %	(ISO 37)
Прочность на сдвиг	~ 4,4 Н/мм <sup>2</sup> , толщина клея 1 мм	(EN 1465)
Температура эксплуатации	От -15 °С до +60 °С	

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	Выход материала с 1 картриджа (290 мл)	Величина
	~ 100 точек	Диаметр = 30 мм Толщина = 4 мм
~ 15 м валик	Диаметр сопла = 5 мм (~ 20 мл/пог. м)	
Оползание	0 мм (20 мм профиль, 23 °С)	(ISO 7390)
Температура воздуха	От +5 °С до +35 °С	
Температура основания	От +5 °С до +35 °С, минимум на 3 °С выше температуры точки росы	
Скорость полимеризации	~ 6 мм / 24 часа (при 23 °С, отн. вл. возд. 50 %)	(CQP 049-2)
Время образования пленки	~ 30 мин (при 23 °С, отн. вл. возд. 50 %)	(CQP 019-1)

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При использовании SikaBond®-115 Strong Fix применяются все общепринятые правила строительства.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим и однородным, без масел, жира, пыли и рыхлых частиц. Краску, цементное молочко и другие слабодержащиеся частицы и загрязнения необходимо удалить. Для оптимальной адгезии и на ответственных конструкциях должны выполняться следующие процедуры грунтования и/или предварительной обработки:

#### Непористые основания:

Алюминий, анодированный алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, металл окрашенный порошковой краской или глазурованная плитка, очистите и предварительно обработайте с помощью Sika® Aktivator-205, нанесенного чистой тканью. До склеивания или герметизации, время ожидания не менее 15 минут (максимум 6 часов). Другие материалы, такие как медь, латунь и титанцинк, очистить и предварительно обработать с помощью Sika® Aktivator-205, нанесенного чистой тканью. Времени ожидания не менее 15 минут (максимум 6 часов). Нанести Sika® Primer-3 N кистью, подождать еще 30 минут (максимум 8 часов) перед склеиванием / герметизацией. ПВХ должен быть очищен и обработан Sika® Primer-215 с помощью чистой тканью. Времени ожидания не менее 15 минут (максимум 8 часов) до склеивания или герметизации.

#### Пористые основания:

Бетон, штукатурка, газобетон, строительные растворы и кирпич, грунтуются с использованием Sika® Primer-3 N, нанесенного кистью. До склеивания или герметизации время ожидания не менее 30 минут (максимум 8 часов). Более подробные инструкции можно получить, прочитав Техническое описание или обратившись в Отдел технической поддержки Sika. Примечание: Грунтовки лишь улучшают адгезию и не являются альтернативой для улучшения плохой подготовки / очистки поверхностей. Грунтовки также улучшают долговременную адгезию соединения.

### СМЕШИВАНИЕ

Продукт готов к использованию.

### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

После необходимой подготовки основания, подготовьте сопло и вставьте в пистолет. Наносить в виде треугольных полосок или точками с интервалом в несколько сантиметров, используйте зубчатый шпатель для равномерного распределения клея. Применяйте только ручное давление, чтобы закрепить соединяемые компоненты. Неправильно расположенные элементы могут отсоединяться и сместиться в течение первых нескольких минут после нанесения. При необходимости используйте временные клейкие ленты, клинья или опоры, чтобы удерживать элементы вместе в течение первого времени отверждения. Рекомендуемая толщина клеевого слоя (в зависимости от ровности поверхностей) не более 3 мм. Для немедленной фиксации толщина клеевого слоя должна составлять не более 1 мм.

Свежий, неотвержденный клей, оставшийся на поверхности, должен быть немедленно удален. Окончательная прочность будет достигнута после полного отверждения, то есть через 24-48 часов при + 23 °С, в зависимости от условий окружающей среды и толщины клеевого слоя. Свежий, неотвержденный клей, оставшийся на поверхности, должен быть немедленно удален. Окончательная прочность будет достигнута после полного отверждения SikaBond®-115 Strong Fix, то есть через 24-48 часов при + 23 °С, в зависимости от условий окружающей среды и толщины клеевого слоя.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования очистить все инструменты и оборудование при помощи средства Sika® Remover-208. Затвердевший клей можно удалить только механическим способом. Для очистки рук используйте Sika® Cleaning Wipes-100.

### ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Предварительная подготовка, герметизация и склеивание

### ОГРАНИЧЕНИЯ

- Для хорошей работоспособности температура клея должна быть +20 °С.
- Нанесение при высокой температуре не рекомендуется
- До приклеивания проверьте адгезию и стойкость красок и покрытий, выполнив тест
- SikaBond®-115 Strong Fix может быть окрашен большинством традиционных систем покрытий и лаков на водной основе. Однако краски должны быть сначала испытаны для обеспечения совместности путем проведения предварительных испытаний. Наилучшие результаты покраски достигаются, после полного отверждения клея. Примечание: негибкие лакокрасочные системы могут ухудшить эластичность клея и привести к растрескиванию лакокрасочной пленки.
- Изменение цвета может возникнуть из-за воздействия химических веществ, высоких температур и / или ультрафиолетового излучения. Однако изменение цвета носит только эстетический характер и не оказывает негативного влияния на технические характеристики или долговечность клея.
- Всегда используйте SikaBond®-115 Strong Fix в сочетании с механическими креплениями для подвесных или тяжелых предметов.
- Для очень тяжелых элементов необходимо обеспечить механическую поддержку до полного отверждения клея.
- Для оптимальной адгезии одна из поверхностей должна быть пористой.
- Перед использованием в сочетании с натуральным камнем пожалуйста свяжитесь с Отделом Технической Поддержки Sika.
- Не используйте на битумных основаниях, натуральном каучуке, EPDM-каучуке или на любых маслянистых материалах, материалах с эмиссией пластификаторов или растворителей.

- Не использовать по поверхностям из полиэтилена (PE), полипропилена (PP), политетрафторэтилена (PTFE / тефлон) и другим подобным пластифицированным синтетическим материалам.
- Не используйте SikaBond®-115 Strong Fix для склеивания стекла если линия клея постоянно подвергается воздействию солнечного света.
- Не используйте для структурного склеивания.

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

### МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

### ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

[www.sika.ru](http://www.sika.ru)



Техническое описание продукта 2019-04-04

SikaBond®-115 Strong Fix

Февраль 2019, Версия 02.01

020513030000000086

PROVISIONAL\_SikaBond-115StrongFix-ru-RU-(02-2019)-2-1.pdf