

Марерроof Swell

**Однокомпонентная
герметизирующая паста,
расширяющаяся под действием
воды, используемая для
гидроизоляции и заполнения
трещин в бетоне.**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Марерроof Swell специально разработанный герметик для эластичной герметизации трещин в армированном бетоне и сборных элементах подверженных инфильтрации воды.

Некоторые типичные случаи применения

- Герметизация трубопровода, проходящего сквозь бетон.
- Герметизация арматуры в опалубке.
- Герметизация холодных швов в армированном бетоне.
- Герметизация трещин в армированном бетоне, через которые сочится вода.
- Склейивание различных типов швов.
- Герметизация закладных элементов под установку прожекторов и форсунок в плавательных бассейнах и резервуарах.
- Герметизация конструкционных швов в кладке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марерроof Swell – однокомпонентный гидрофильный герметик, используемый для ремонта и гидроизоляции. Марерроof Swell может применяться на влажных или неровных поверхностях при различных температурах, инфильтрации и просачивании воды. При контакте с водой герметик увеличивается в объеме и при условии нахождения в ограниченном пространстве выдерживает значительное гидростатическое давление.

Марерроof Swell так же отлично приклеивается к

слегка влажной поверхности, при условии, что основание чистое и твердое.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не применяйте Марерроof Swell на основаниях пропитанных кислотой и растворителями. Тщательно защищайте поверхность перед нанесением герметика.
- Не используйте Марерроof Swell на пыльных и слабых поверхностях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удалите пыль, крошащиеся частицы и другие материалы, которые могут препятствовать адгезии Марерроof Swell. Основание может быть влажным, но не должно быть воды на поверхности. Размер выдавливаемой полоски Марерроof Swell можно регулировать отрезая наконечник нужного диаметра. Обычные размеры полоски от 6 до 13 мм в диаметре. Срежьте наконечник для получения нужного диаметра. С помощью одного картриджа можно сделать примерно 3 метра полоски диаметром от 6 до 13 мм. Наносите Марерроof Swell непрерывно и равномерно. Марерроof Swell расширяется во всех направлениях по наименьшему сопротивлению. Однако, убедитесь что Марерроof Swell функционирует правильно – он должен быть закрыт или инжектирован в трещину или шов.

Данный продукт не подходит для применения на открытой поверхности его всегда нужно ограничивать. Перед заливкой бетоном дождитесь полного схватывания

Maperproof Swell



Выполнение штабы
вокруг трубы



Прокалывание защит-
ной мембрany на тубе
Maperproof Swell



Нанесение Maperproof
Swell вокруг трубы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	тиксотропная паста
Цвет:	светло серый
Плотность (г/см ³):	1,25 -1,30
Вязкость по Брукфильду при +23°C (мПа*c):	700 000 (ротор F – 5 оборотов)
Содержание твёрдых сухих веществ (%):	90
Растворимость:	нерастворимый в воде.
Склонность к коррозии:	не вызывает коррозии

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50 %)

Рекомендуемая температура нанесения:	от +5°C до + 40°C
Объемное расширение в воде (%):	минимум 100
Формирование пленки на поверхности:	через 180-200 минут
Время полимеризации:	2 мм за 9 часов
Расход:	примерно 320 мл на 3 погонных метра

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твёрдость А по Шору (DIN 53505):	32
Удлинение (DIN 53504) (%):	> 700
Прочность на разрыв (DIN 53504) (Н/мм ²):	2,5
Модуль эластичности при 100% удлинении (DIN 53504) (Н/мм ²):	0,55
Прочность на отрыв ISO 34-1 (Н/мм ²):	10
Герметичность:	1 ATM

вания **Mapeproof Swell**.

Если **Mapeproof Swell** применяется на стальных трубах, удалите следы масла и жира, используя этанол. Если требуется заполнить трещину в бетоне, следует расширить трещину подходящими инструментами на глубину, как минимум 6 см. После удаления пыли и осколков нанесите **Mapeproof Swell** и заделайте трещину, используя **Mapegrout T40** или похожий ремонтный состав. Если через трещину просачивается вода, используйте **Lamposilex** для остановки протечки, затем нанесите **Mapeproof Swell** по обе стороны, оставляя глубину для заделки раскрытой трещины не менее 5 см.

Mapeproof Swell поставляется в картриджах по 320 мл. Для нанесения **Mapeproof Swell** отрежьте наконечник картриджа, в соответствии с требуем диаметром нанесения, и проткните защитную мембрану под наконечником. Вставьте картридж в пистолет и нанесите продукт непосредственно на бетон или деталь.

УПАКОВКА

Коробки с 6 картриджами по 320 мл.

РАСХОД

Одного картриджа **Mapeproof Swell** хватает примерно на 3 погонных метра.

ХРАНЕНИЕ

Mapeproof Swell может храниться до 12 месяцев в сухом месте в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +15°C до +25°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Mapeproof Swell вреден и может быть вреден при вдыхании для людей предрасположенных к аллергической реакции. Применяйте продукт в хорошо проветрива-

емых помещениях и надевайте защитные перчатки и очки.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь листом безопасности на данный продукт.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.



Mapeproof Swell
после нанесения



Зачеканка
штрабы составом
Mapegrout T40

Вся необходимая справочная
информация по материалу
доступна по запросу, а также
на сайте www.mapei.com



Официальный дилер по поставке и технологическому сопровождению

ООО «Центр Строительных Материалов и Технологий»

Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д.20, тел. многокан. 8 (812) 309-42-85

тел. +7 911 111 95 39 www.csm-spb.ru E-mail: csm-spb@yandex.ru

Ваша задача — наше решение:

- ✓ поставка материала
- ✓ выезд на объект
- ✓ осмотр
- ✓ составление регламентов
- ✓ шефмонтаж на объекте
- ✓ обучение и семинары

