

ООО Компания «Антураж»

г. Москва, Строительный проезд д. 7А, корп. 1, оф. 10

тел. +7 (499) 394-02-60 anturazh.co@mail.ru www.zatirkadiamant.ru

ТУ 20.52.10-017-31724482-2019

Клей Diamant Classic E-1005

ИНСТРУКЦИЯ

Клей Diamant Classic E-1005 – очень жидкая эпоксидная двухкомпонентная система, на основе эпоксидных смол с модифицированным полиаминным отвердителем. Предназначен для надежной пломбировки трещин и крупных пор натуральных и искусственных камней, известняка, бетонных блоков. Для пломбирования мелких пор, царапин и трещин рекомендуется использовать клей Diamant Premier E-1016. Значительно усиливает естественный цвет камня

УПАКОВКА: Компонент А - жестяная банка 1,0 кг, Компонент В- жестяная банка 0,25 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- очень жидкая консистенция, имеет высокую степень проницаемости
- не содержит растворителей
- относительно быстро отверждается
- пригоден для светлых натуральных камней
- очень хорошо полируется и шлифуется
- значительно усиливает цвета поверхности
- увеличивает твердость и улучшает качество поверхности камня
- низкая тенденция к пожелтению
- со слабым запахом

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Каменная плита должна быть чистой и сухой.

Степень проницаемости препарата увеличивается на предварительно подогретых плитах (до 60-70°C).

Перед применением выдержать продукт около 24 часов при комнатной температуре.

Тщательно смешать 4 весовые части компонента А с 1 весовой частью компонента В (например 100г и 25г) до однородного состояния.

Увеличение в порции компонента А или компонента В приводит к избыточной пластичности.

Только точная дозировка и полное перемешивание гарантируют оптимальные механические и химические свойства затвердевшего состава.

Добавление колеровочных паст Diamant допустимо не более 5% веса.

Смесь должна быть выработана в течение 20-30 минут при 20°C.

Смесь необходимо наносить мелкозубчатым шпателем на всю поверхность. В случае сильной пористости или адсорбции поверхности наносить несколько слоев.

Состав не может быть использован, если начал липнуть или желироваться.

Через 24 часа при температуре 20°C обработанные части могут подвергаться дальнейшей обработке. Обработанные поверхности, подверженные предварительному подогреву (до 60°C) и выдержанные при заданной температуре в течение 3 часов, готовы к последующей обработке после остывания.

Контактное давление шлифования и полирования должно составлять от 1 до 1,5 бар, не больше.

Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.

Обработанные поверхности, в зависимости от вида камня, получают более или менее интенсивное усиление цвета; в некоторых случаях цвет может быть интенсивнее в области трещины.

Для оценки полученного результата рекомендуется подготовить пробную поверхность.

Лучший вид поверхности может быть получен только с помощью высококачественных шлифовальных и полировальных материалов и инструментов.

Продукт не должен наноситься при температуре ниже +15°C. Затвердевший состав не может быть удален с помощью растворителей, только механически или путем применения более высоких температур (> +200°C).

Будучи правильно выработанной, затвердевший клей, является безвредным для здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: прозрачный, палевый

Потребление: прим. 100-200 г/м²

Время отверждения на плитах предварительно подогретых:

20°C - 24 часа

30°C - 12 часов

40°C - 6 часов

50°C - 4 часа

60°C - 3 часа

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода.

Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за правильность применения материала.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не разбавлять водой и растворителями.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не оставлять емкость открытой.

Производить работы в хорошо проветриваемом помещении.

Избегать выброса в окружающую среду.

Для правильной утилизации, состав должен быть полностью выработан и емкость должна быть совершенно пустой.

Пользоваться средствами индивидуальной защиты (резиновые перчатки, средства защиты глаз и органов дыхания).

Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже.

При попадании на кожу, промыть большим количеством воды.

При раздражении кожи обратиться за медицинской консультацией (помощью).

Вызывает раздражение глаз.

При попадании в глаза нужно тщательно промыть глаза в течение нескольких минут проточной водой.

При необходимости обратиться за медицинской консультацией (помощью).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев

при условии хранения в прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

ВНИМАНИЕ:

Продукт для профессионального использования



РАЗДРАЖАЮЩЕЕ

Производитель:

ООО Компания «Антураж»

г. Москва, Строительный проезд д. 7А, корп. 1, оф.10

тел. +7 (499) 394-02-60

anturazh.co@mail.ru www.zatirkadiamant.ru