

AQUA BLOCKER LIQUID

MS - ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворителей, воды и битумов
- Не требует предварительного грунтования
- Отличная адгезия к большинству оснований
- Без запаха
- Без вреден для окружающей среды
- Простота нанесения и использования

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Aqua Blocker Liquid - гидроизоляционная система на основе MS-полимеров. Обеспечивает надежную и длительную защиту от влаги грунта и воды под давлением.

После полной полимеризации Aqua Blocker Liquid становится абсолютно водонепроницаемым, перекрывает трещины и устойчив к естественным бетон-агрессивным грунтовым водам. Применяется для защиты горизонтальных поверхностей конструкций от гидростатического давления. Также может использоваться для фиксации защитных, водоотводных и изоляционных листов. Гидроизоляционный материал на основе MS-полимера сочетает в себе функции надежного перекрытия трещин и гидроизоляционные свойства стандартного толстослойного битумного покрытия Aqua Blocker Liquid способен перекрывать трещины до 5 мм, при этом толщина покрытия составляет 1,5 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными, ровными, чистыми, не должны иметь пустот и трещин. На обрабатываемой поверхности не должно быть разделительных слоев: остатков масел, жиров и т.д.

Поверхности кладки должны быть расшиты заподлицо со швами.

Все внутренние углы скруглить радиусом не менее 4 см. В местах сопряжения стен с фундаментом выполняется галтель при помощи раствора Sperrmortel не менее чем за 24 часа до начала гидроизоляционных работ. Aqua Blocker Liquid может наноситься на влажную поверхность без использования грунтовки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	MS-полимер
Перекрытие трещин	до 5 мм
Время межслойной сушки	4 часа
Полное высыхание	24 часа
Температура нанесения	от +5 °С до +35 °С
Расход	гидроизоляция 2,3 кг/м ² (2 слоя)

⁽¹⁾Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для подготовленных оснований.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт готов к применению. Наносить в два слоя, используя короткошерстный валик или кисть. Нанести равномерный слой из расчета 1,15 кг/м² на 1 слой. Оставить высыхать первый слой (минимум 4 часа при +20°C) до нанесения следующего слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

До высыхания – растворителем (МЭК),

После высыхания – механически.

ХРАНЕНИЕ

6 месяцев в закрытой заводской упаковке, хранение в сухом, прохладном месте при температуре от + 5°C до + 25 °C. Беречь от мороза.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 15 кг

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

