



Назначение FILA W68

Защищает от масляных пятен материалы, обладающие высоким влагопоглощением, такие как необработанный натуральный камень, терракота и цемент.

В значительной степени снижает степень влагопоглощения материала, не изменяя его внешний вид.

Рекомендуется как для наружных, так и внутренних напольных покрытий.

Для внутренних напольных покрытий используется как базовое защитное средство перед нанесением воска.

Преимущества FILA W68

Натуральный эффект - не изменяет внешний вид.

На водной основе - экологически чистая обработка, которая занимает совершенно немного времени, поскольку средство может наноситься даже на покрытия с остаточной влажностью.

Не создает пленку на поверхности.

Не нарушает морозостойкость терракоты.

Отлично подходит для покрытий из цемента.

Сертифицирован для использования на поверхностях, контактирующих с едой.

Продукт с низким выделением летучих органических соединений.

Подходящие основания

- ТЕРРАКОТА И КЛИНКЕР
- ЦЕМЕНТ И КАМЕНЬ
- НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ
-

Расход FILA W68

Одним литром средства обрабатывается:

- ТЕРРАКОТА необработанная плитка imprunetino, шлифованная 15/20 м²
- ТЕРРАКОТА выполненная вручную, керамические блоки, кирпич, испанская 7/10 м²
- Камень 10/20 м²

Указан примерный расход для одного слоя

Упаковка:

- Бачок на 1 литр: картонный ящик на 6 единиц.
- Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

Как использовать FILA W68

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение FILA W68

Не требуется разведение: готово к использованию.

Терракота и камень со структурированной поверхностью:

- На чистую и сухую поверхность нанести плоской кистью или валиком один слой FILAW68 равномерным образом, хорошо пропитывая швы. Через 4 часа нанести слой FILAJET. Подождать не менее часа перед тем, как нанести слой отделочного воска в зависимости от желаемого эстетического эффекта (FILAMATT: натуральный; FILASATIN: сатинированный; FILACCLASSIC и FILALONGLIFE: глянцевый).

Внутренние покрытия из терракоты и камня со шлифованной поверхностью:

- На чистую и сухую поверхность нанести плоской кистью или валиком один слой FILAW68 равномерным образом, хорошо пропитывая швы. Подождать 4 часа перед тем, как нанести слой отделочного воска в зависимости от желаемого эстетического эффекта (FILAMATT: натуральный; FILASATIN: сатинированный; FILACCLASSIC и FILALONGLIFE: глянцевый).

Наружные покрытия из терракоты, камня и цемента:

- На чистую и сухую поверхность нанести плоской кистью или валиком 2 слоя FILAW68 равномерным образом, хорошо пропитывая швы.

Обслуживание: раствор FILACLEANER.

Меры предосторожности

Внимание: Попробовать средство на небольшом участке поверхности, чтобы проверить устойчивость цвета материала.

Не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь.