

РЕЗИСТО ТИКСО Рапид 15

INDEX S.p.A. - специальные материалы и технологии гидроизоляции, ремонта, реставрации. Сделано в Италии.

Быстрохватывающий безусадочный состав для ремонта бетонных поверхностей, армированный синтетическими волокнами, влагонепроницаемый, с повышенной адгезией

Проблемы

При ремонтных работах требуются материалы, которые быстро выполняют различные задачи: ремонт, выравнивание, формирование угловых фленок и пригодные для формирования толстого слоя за один проход без возведения опалубки. Для решения этих проблем предназначен раствор **РЕЗИСТО ТИКСО РАПИД 15**.

Описание

РЕЗИСТО ТИКСО РАПИД 15 - смесь, содержащая высокопрочный цемент, отборные инертные материалы, синтетические волокна и добавки, которые гарантируют отличное нанесение и связывание с поверхностью. **РЕЗИСТО ТИКСО РАПИД 15** при смешивании с водой становится тиксотропным (упругим) раствором, позволяющим формировать на вертикальных поверхностях слой большой толщины без использования опалубки.

Назначение

РЕЗИСТО ТИКСО РАПИД 15 пригоден для широкого спектра работ по восстановлению бетонных поверхностей; ремонта и восстановления армированного бетона; выравнивания, оштукатуривания, формирования угловых фленок.

Подготовка поверхности

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, непрочных или крошащихся фрагментов, масел и жиров с помощью зубила, щетки, кисти или струей воды под высоким давлением.

Металлическую арматуру очистить от ржавчины и обработать изолирующим составом **СТРАТО 4900**.

Приготовление раствора

РЕЗИСТО ТИКСО РАПИД 15 смешивается с 16 % чистой воды (4 литра воды на 25 кг смеси) в зависимости от необходимой консистенции и типа применения. Для перемешивания использовать обычный цементный миксер или малоскоростной. Всегда добавлять **РЕЗИСТО ТИКСО РАПИД 15** в правильно приготовленное количество воды и смешивать 3-4 минуты. Избегать продолжения этой операции сверх времени, необходимого для приготовления раствора нужной консистенции.

Применение

Смочить ремонтируемую поверхность большим количеством воды без образования водной пленки. Раствор **РЕЗИСТО ТИКСО РАПИД 15** наносится при помощи стального шпателя или мастерка слоем толщиной до 4 см за один проход. Возведение опалубки не требуется. При нанесении раствора на трудные поверхности и при формировании угловых швов между стеной и полом желательно предварительно использовать адгезионный праймер **СТРАТО 4900**. Время схватывания раствора - 15 мин при температуре +20°C. Окрашивание отремонтированной поверхности может проводиться через восемь дней.

Инструкции

- Не подвергать сухую смесь воздействию солнечных лучей
- Для приготовления раствора летом использовать холодную воду, а зимой подогретую до +20 °C
- Не применять при температуре ниже + 5 °C
- Не добавлять в раствор воду, когда смесь начинает затвердевать.
- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов
- Хранить в фирменной упаковке в сухом месте

Преимущества

- Быстрый результат
- Улучшенная адгезия с бетонной поверхностью
- Высоко тиксотропный и безусадочный раствор
- Устойчив к образованию трещин

Технические характеристики

- Сопротивление давлению через 28 дней 430 кг/см²
- Сопротивление изгибу через 28 дней 85 кг/см²
- Адгезия к бетону (отрыв от поверхности) 20 кг/см²
- Расход 18.5 кг/м²/см
- Срок хранения в фирменной упаковке 6 месяцев

Упаковка: мешок 25 кг