

eurocol – the strong connection

Dispersions-Spachtelmasse 900

Дисперсионная шпатлёвка 900

Свойства:

- готова к применению
- быстросохнущая
- эластичная после затвердевания
- легко поддающаяся шлифовке
- позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем
- хорошая устойчивость против миграции пластификаторов
- не содержит растворителей
- пригодна для использования под мебель на роликах

Шпатлёвка для:

- защиты новых покрытий от изменения цвета через основание (прочноележащие старые покрытия)
- выравнивания маленьких неровностей на прочных основаниях
- для выравнивания полов в спортивных комплексах
- ДСП V 100, в особенности для заделывания отверстий от шурупов и зазоров
- покрытий из резинового гранулата
- армирующей ткани
- звукоизоляционных покрытий
- деревянно-строительных плит или фанеры
- при укладке мягких покрытий в местах стыков со стенами

Технические характеристики:

Основа: Цвет: Консистенция: Плотность: Растворитель/очиститель: Способ нанесения: Расход: Время для подсушки: Хождение возможно: Условия применения: Оптимальное время применения: Морозоустойчивый продукт: Маркировка по предписанию об опасных веществах.: GISCODE: Паспорт безопасности:	дисперсия на основе искусственных смол белый пастообразная прибл. 1,70 г/см ³ вода широкий гладкий шпатель 300 – 1 200 г/м ² , в зависимости от поверхности 2 – 3 часа, зависит от толщины нанесённого слоя спустя прибл. 24 часов при 15-25°C, относит. влажность <75%, рекомендуемая <65% в течение прибл. 9 месяцев; в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре, вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки нет нет D 1 по запросу
--	--

Технология применения:
Перед применением тщательно размешать!

Поверхности для нанесения должны быть прочными, продолжительно сухими, ровными по ДИН 18365 и очищенными от пыли. В противном случае нанести на основание соответствующую грунтовку (ДСП, водонерастворимые остатки клея: 044 Универсальную грунтовку). Используемые покрытия основательно очистить 891 Универсальным очистителем и отшлифовать. Нельзя использовать на старых текстильных и

eurocol – the strong connection

иглопробивных покрытиях. Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя. Нанесённый слой не должен превышать 0,5 -1 мм одно нанесение. Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно шпатлевку. Время укладки покрытия на нанесенную шпатлевку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения. При нанесении Дисперсионной шпатлёвки 900 на резиновые покрытия или покрытия на основе гранулата из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, как, н-р, звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется повторно нанести шпатлёвку. Время для подсушки перед повторным нанесением 2-3 часа. Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (спустя 24 часа), после полного высыхания шпатлёвки. Водонепропускающие покрытия (напр. виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью клея 622 Eurostar Task, при этом покрытие укладывается прикл. через 40 минут (клей имеет прозрачный вид) в высохшее клеевое поле. Текстильные покрытия клеить 611 клеем для линолеума. При приклеивании дизайнерских и эластомерных покрытий необходима консультация технического отдела. Укладка паркета не допускается. Необходимо обратить внимание, что при наборбирующих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксации, а также выдерживать время подсушки.

Для особого внимания:

На изолирующие подложки необходимо укладывать только покрытия, рекомендованные производителем. В противном случае нужно получить соответствующую консультацию. Во время применения Дисперсионной шпатлёвки 900 температура основания, в комнате и самой шпатлёвки должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха <75%, (рекомендуемая <65%).

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке. .

Упаковка:

14 кг

Примечание:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

Применение в целях, неуказанных в данном техническом описании, требует письменного согласия производителя. В противном случае производитель не несет ответственности.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

39010-900

6.11.2006