

MAPEGUM WPS

Быстро сохнущая эластичная жидккая мембрана для гидроизоляции внутри помещений.

Предназначена для гидроизоляция поверхностей полов и стен внутри помещений, которые не подвержены постоянному погружению в воду или капиллярному поднятию влаги.

Mapegum WPS может наноситься на:

- поверхности из гипсокартона, гипсовой или цементной штукатурки, пенобетонных блоков, судостроительной фанеры.
- невпитываемые цементные, ангидритные, деревянные и магнезитные основания, существующую керамическую облицовку и облицовку из натурального камня после нанесения грунтовочного состава Mapeprim SP.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Основание должно быть твердым, чистым, сухим и не должно подвергаться капиллярному поднятию влаги. Основания из ангидрита или гипса должны быть совершенно сухими, отшлифованными и обработаны грунтовочными составами Primer G или Primer S. Существующие облицовки из керамической плитки или натурального камня, перед нанесением Mapegum WPS следует обработать грунтовкой Mapeprim SP.

Mapegum WPS можно наносить шпателем, валиком, кисточкой или пульверизатором (при необходимости развести с 5% воды).

Материал следует наносить равномерно тонкими слоями (примерно 1 мм максимум на слой). Подождать, пока первый слой не высохнет (примерно 1-2 часа в зависимости от температуры окружающей среды), а затем нанести следующие слои крест-накрест

Окончательная толщина Mapegum WPS не должна быть менее 1 мм, чтобы создать плотный, сплошной и эластичный слой. Убедитесь, что не осталось пробелов, вызванных дефектами основания.

ОЧИСТКА: До затвердевания Mapegum WPS очистить инструменты и поверхности можно с помощью воды.

РАСХОД: Расход Mapegum WPS составляет примерно 1,5 кг/м² на мм толщины.

УПАКОВКА: Mapegum WPS поставляется в вёдрах по 25, 10 и 5 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца в оригинальной упаковке. Предохранять от замораживания.

Производитель: Mapei S.p.A. (Италия) Via Cafiero, 22 – 20158 Milan

Отдел технической поддержки ЗАО «МАПЕИ»: +7(495)258-5520

www.mapei.ru