



РУССКИЙ

## PRIMER PA400

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОТ ВЛАГИ И УКРЕПЛЯЮЩАЯ СМОЛА

Смола для укрепления истирающихся в пыль цементных стяжек; для обработки смолой полов и стен против остаточной влаги; с добавлением мелкого песка получают синтетические строительные растворы для шпаклевки для заделки швов или небольшого ремонта. Для склеивания использовать исключительно двухкомпонентные клеи нашего производства, *monoparquet* или клей *mono h*.



Выравнивающие  
Материалы  
Праймеры И  
Добавки

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Всегда проверять содержание влаги в основании с помощью специальных инструментов. Поверхность должна быть плотной. Возможные дефекты поверхности, например, трещины, должны быть заделаны мелким мытым песком (не морским), смешанным с PRIMER PA400.

#### ПРИМЕНЕНИЕ.

Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды 20°C непосредственно перед использованием. PRIMER PA400 растворить с помощью DILUENTE D40 (в пропорции 2:1) для нанесения в два слоя на цементную стяжку. PRIMER PA400 после растворения нанести кистью или валиком в обильном количестве для первого слоя. Дать просохнуть 3 – 4 часа при температуре окружающей среды 20 – 25 °C и 60 – 70 % относительной влажности (условия напрямую связаны с полученным результатом). Нанести второй слой PRIMER PA400 (неразбавленный) в обычном количестве и равномерно, чтобы продукт не оставил пятна на поверхности. В случае необходимости нанести третий слой. Для обеспечения большей сцепляемости нанести слой мелкого песка (не морского) на свежий последний слой PRIMER PA400. После просушки перед



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY  
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: [www.adesiv.it](http://www.adesiv.it) – E-mail: [info@adesiv.it](mailto:info@adesiv.it)



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

промазкой клеем удалить избытки песка. Основа должна быть хорошо высушена, чистой и без никаких остатков. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Всегда проверять наличие соответственной паронепроницаемой прокладки. Между временем нанесения слоев интервал должен составлять не более 12 часов для наилучшего сцепления между различными слоями



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY  
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: [www.adesiv.it](http://www.adesiv.it) – E-mail: [info@adesiv.it](mailto:info@adesiv.it)



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Жидкость коричневого цвета
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):	20 – 25
расход (г/м2):	200 – 300 раствор 2:1)
Время работоспособности (минуты)	50 – 60
Хождение допускается (часы):	6 – 8
Окончательное затвердевание (дни):	1 – 3
Температура применения (°C):	+15 – +25
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Чистка инструментов:	GR7, для удаления свежих остатков продукта
Для удаления продукта:	GR7, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами .
Расфасовка	Высокая баночка 10 кг
Ограничения в применении:	Использовать исключительно наши клеи: PELPREN PL6, PELPREN PL60E, EURO F1, MONO H или ADESIVO WB 2C Продукт легко воспламеняется. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков. Не использовать в сырых помещениях. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

## ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.

Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY  
 Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: [www.adesiv.it](http://www.adesiv.it) – E-mail: [info@adesiv.it](mailto:info@adesiv.it)



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.