

# STRATO 4900

Состав для повышения адгезии ремонтных смесей и защиты арматуры от окисления



## ПРОБЛЕМА

При ремонтных работах часто возникают проблемы, связанные с плохой адгезией ремонтных растворов и необходимостью защиты арматуры от окисления. В этих случаях рекомендуется применение **STRATO 4900**.

## ОПИСАНИЕ

**STRATO 4900** – водная дисперсия сополимеров стирол-бутадиена, устойчивая после нанесения к воздействию щелочей и воды.

## НАЗНАЧЕНИЕ

**STRATO 4900** предназначен для повышения адгезии при изготовлении железобетонных отливок, делает арматуру химически пассивной к цементным растворам. Используется также в качестве праймера при формировании угловых галтелей и в других случаях, требующих сопротивления усадке и хорошей адгезии с обрабатываемой поверхностью.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, ржавчины, мелких частиц, масел и жиров. Перед нанесением раствора **STRATO 4900**, поверхность следует увлажнить до полного насыщения, но без образования пленки воды на поверхности. Прутья арматуры необходимо зачистить до чистого металла.

## ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА

**STRATO 4900** разбавляется водой в соотношении 1:1, а затем к жидкости добавляется цемент до получения раствора с консистенцией, позволяющей нанесение кистью. Впоследствии наносимый раствор должен применяться по методу “свежее на свежее”. Для повышения адгезии ремонтных растворов **STRATO 4900** смешивается с водой в соотношении 1:3. Для придания раствору повышенной водонепроницаемости **STRATO 4900** смешивается с водой в соотношении 1:2. После смешивания с водой, состав добавляется в цементный раствор. Арматурные прутья обрабатываются раствором сразу после зачистки.

## ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- **Продукт хранить и транспортировать при температурах выше 0°C**
- Применять при температурах от +5 °C до +40 °C
- Хранить при температуре не ниже +5 °C
- Не применять неразбавленным в качестве грунтовки или клеящих перемычек
- После работы промыть инструмент водой
- Проветривать рабочее место
- В случае попадания в глаза или на кожу, промыть водой

Материал соответствует стандартам ISO 9001, 14001 и сертифицирован Центром госсанэпиднадзора РФ

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Делает арматуру химически пассивной
- Обеспечивает отличное связывание с различными поверхностями
- Повышает водонепроницаемость растворов
- Уменьшает время изготовления бетонных отливок
- Улучшает химическую стойкость

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес	1,0 кг/л
РН	8,5-9
Сухой остаток	30%
Цвет	голубой
Срок хранения	12 месяцев
Упаковка	канистра - 5 кг, 20 кг

## ПРОПОРЦИИ ДЛЯ РАСТВОРОВ

	STRATO 4900	Вод а	Цемент	Ремонтная смесь
Тонкий слой для бетонных отливок	1	1	по необходимости	-
Праймер для повышения адгезии	1	3	-	-
Состав для обмазки арматуры	1	1	1	-
Тонкий слой для ремонтного раствора	1	1	-	1

Материал соответствует стандартам ISO 9001, 14001 и сертифицирован Центром госсанэпиднадзора РФ