



РУССКИЙ

PRIMER PA400

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОТ ВЛАГИ И УКРЕПЛЯЮЩАЯ СМОЛА

Смола для укрепления истирающихся в пыль цементных стяжек; для обработки смолой полов и стен против остаточной влаги; с добавлением мелкого песка получают синтетические строительные растворы для шпаклевки для заделки швов или небольшого ремонта. Для склеивания использовать исключительно двухкомпонентные клеи нашего производства, monoparquet или клей mono h.



Выравнивающие
Материалы
Праймеры И
Добавки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Всегда проверять содержание влаги в основании с помощью специальных инструментов. Поверхность должна быть плотной. Возможные дефекты поверхности, например, трещины, должны быть заделаны мелким мытым песком (не морским), смешанным с PRIMER PA400.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Дать нагреться продукту до температуры окружающей среды 20°C непосредственно перед использованием. PRIMER PA400 растворить с помощью DILUENTE D40 (в пропорции 2:1) для нанесения в два слоя на цементную стяжку. PRIMER PA400 после растворения нанести кистью или валиком в обильном количестве для первого слоя. Дать просохнуть 3 – 4 часа при температуре окружающей среды 20 – 25 °C и 60 – 70 % относительной влажности (условия напрямую связаны с полученным результатом). Нанести второй слой PRIMER PA400 (неразбавленный) в обычном количестве и равномерно, чтобы продукт не оставил пятна на поверхности. В случае необходимости нанести третий слой. Для обеспечения большей сцепляемости нанести слой мелкого песка (не морского) на свежий последний слой PRIMER PA400. После просушки перед



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

промазкой клеем удалить избытки песка. Основа должна быть хорошо высушена, чистой и без никаких остатков. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Всегда проверять наличие соответственной паронепроницаемой прокладки. Между временем нанесения слоев интервал должен составлять не более 12 часов для наилучшего сцепления между различными слоями



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Жидкость коричневого цвета
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):	20 – 25
расход (г/м2):	200 – 300 раствор 2:1)
Время работоспособности (минуты)	50 – 60
Хождение допускается (часы):	6 – 8
Окончательное затвердевание (дни):	1 – 3
Температура применения (°C):	+15 – +25
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Чистка инструментов:	GR7, для удаления свежих остатков продукта
Для удаления продукта:	GR7, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами .
Расфасовка	Высокая баночка 10 кг
Ограничения в применении:	Использовать исключительно наши клеи: PELPREN PL6, PELPREN PL60E, EURO F1, MONO H или ADESIVO WB 2C Продукт легко воспламеняется. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков. Не использовать в сырых помещениях. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.

Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.